



Farben SA - Ind. Química  
Rod. ICR. 364, Km 3  
Bairro Aurora  
Fone: (048) 432-4300  
Fax: (048) 432-3556  
Içara - SC - 88820-000

## BOLETIM TÉCNICO

**PRODUTO: SELADOR NITRO**  
**CÓDIGO: 322.000**

Última Revisão: 07/2008

### ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

---

**VISCOSIDADE:** 95 ± 105' Cf4 (25°C)  
**DENSIDADE:** 0,90 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup>  
**SÓLIDOS (NVM):** 30 ± 1%  
**VISC. APLIC.:** 18" Cf4

**DILUIÇÃO:** USAR THINNER 556.500. DILUIÇÃO MÁXIMA DE 60%

**PRESSÃO DA PISTOLA:** 35-45 LBF/POL<sup>2</sup> .

#### SECAGEM 25°C

**MANUSEIO:** 30 MINUTOS  
**TOTAL:** 24 HORAS  
**LIXAMENTO:** 02:00 HORAS

**RENDIMENTO TEÓRICO:** 35 m<sup>2</sup> POR GALÃO/DEMÃO

**USO RECOMENDADO:** INDICADO QUANDO SE DESEJA UTILIZAR SOMENTE UM PRODUTO COMO FUNDO E ACABAMENTO. PARA UM BOM DESEMPENHO DO PRODUTO A MADEIRA DEVE SER BEM SELADA. RECEBER LIXAMENTO ADEQUADO COM LIXA GRANA DE 120 ATÉ 240. A MADEIRA DEVE ESTAR LIMPA, ISENTA DE PÓ, OLEOS E OUTROS CONTAMINANTES.

**PRAZO DE VALIDADE:** 18 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.

**ARMAZENAMENTO:** MANTER O PRODUTO NA EMBALAGEM SEMPRE FECHADA. EM LUGAR COBERTO, FRESCO E LONGE DE CALOR. TEMPERATURA AMBIENTE 25°C.



## **BOLETIM TÉCNICO**

**OBSERVAÇÕES:** OUTRAS INFORMAÇÕES ENTRAR EM CONTATO COM DEPARTAMENTO TÉCNICO.